B 35/50 Stand: 02/2020

Produkteigenschaften

			Anforderung EN 12591:2009 SN 670 202-NA B 35/50	
Anlieferungszustand	**Einheit**	**Prüfverfahren**	**min.**	**max.**
Penetration bei 25°C	$^{1}/_{10}$ mm	1426	35	50
Erweichungspunkt Ring und Kugel	°C	1427	50	58
Penetrationsindex			-1.5	0.7
Dynamische Viskosität bei 60 °C	Pa · s	12596	225	
Kinematische Viskosität bei 135 °C	$mm^2 \cdot s^{-1}$	12595	370	
Brechpunkt nach Fraass	°C	12593		-5
Löslichkeit	%	12592	99	
Flammpunkt	°C	ISO 2592	240	
Beständigkeit gegen Verhärtung bei 163 °C (SN EN 12607-1)				
Massenänderung	%	12607-1		0.5
Verbleibende Penetration	%	1426	53	
Anstieg des Erweichungspunktes	°C	1427		8

Pure Effects GmbH
Dorfstrasse 33
8835 Feusisberg
Switzerland

Telefon: +41 44 311 28 08
E-Mail: info@pure-effects.com